

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: PITTURA TERMICA BASE BIANCA **IMPASTO** VERIFICA SACCHI NUM P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI SDS da Kg n° ACQUA 1.000 150 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 2 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 3,5 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 2,5 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1,5 TEXANOL COALESCENTE 061 1.000 SODA 2,0 2 ACQUA 1.000 49 ACQUA 1.000 15 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 124 25 3,0 75 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 25 013 2,0 **50** COLLANTE DELMA VIL 5525 049 1.000 70 POLICRIL 547 035 1.000 50 MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0.04-0.125MM SACCHI 30 KG 2,0 038 30 60 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 180 0,5 087 ACTICIDE FSN 004 180 1 ACTICIDE FSN 004 180 1 RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659 1.000 098 2,5 **ACQUA** 1.000 14 TILLCERA 50 074 1.000 5 TOTALE IMPASTO Kg 555,5 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° # **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: