

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 3 del 25/4/2023

Preparato il:			Lotto n°:					
RECOAT 1.0 MM SILOSSAN	BASE BIAN	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- 11	41		
LAPONITE-RD		20-4934	025	25				
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,1 2		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	20 15		2 4 ,1		
AMMONIACA 28 BE'		000702411	007	25		1,1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,7		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,7		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,7 5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8,1		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	-4 ,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	- 5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	2,0	50		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		00,10	001	25	- 4,0	100		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	21,0	525		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		170		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		2 1000007 (7 (098	1.000		66		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,6		
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		6,6		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		0,6		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,6		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	000	200		4,1		
REGINTIBROREI ELLERTE TEGOTTIODE 1400		1 02 10 1 1002	007	200		7,1		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.274,8			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOAT1.0SIL.1	Lt. 1,0			1				
#	1,0			<u>'</u>				
π								
#	1. 65.6			0.5				
RECOAT1.0SILK20	Lt. 20,0			20				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Pagna	naahila	Toopioo	di Drodu	ziono:	_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 114