



RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03-Creato il
1/3/20 Rev. 2 del
23/1/2024

Preparato il:

Lotto n°:

RECOAT 1.5 MM SILOSSANICO BASE BIANCA

IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			da Kg	n°		
ACQUA			1.000		27	
CELLULOSA TILLMANN'S TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG	G03732411	019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'		007	25		1	
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		1,8	
ESAMETAFOFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	-71 460-233	017	25		5,6	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		5,4	
GLICOLE PROPYLENICO PURO	B0004147	020	1.000		8	
TITANIO BROSSIDO BLR-698 KG 25	11225	124	25	-1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	24L173	013	25	-3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	24L14	032	25	-4,0	100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM) (SABBIA FRANCESE 01-03)		001	25	-3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836		121	25	-4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836		121	25	-16,0	400	
POLICRIL 280	2430939AA	088	1.000		160	
ACTICIDE MKT 1	0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50	-42 537	074	1.000		2,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		1	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		098	1.000		65	
AQUAFLOW NLS 200	-240 705	008	1.000		1,5	
ACQUA			1.000		30	
LAPONITE-RD	20-4934	025	25		1	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	50/23	047	25	-1,0	25	
TILLCERA 50	-42 537	074	1.000		5	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409	P024811982	097	200		4	

TOTALE IMPASTO **Kg 1.130,2**

ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO		PER SECCHIO		TOTALE	
			Kg	N°		
RECOAT1.5SIL.1	Lt. 1,0		1			
#						
#						
RECOAT1.5SILK20	Lt. 20,0		20			
				SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: