

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/6/06 Rev. 2 del 1/9/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
ESTCEM BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		^
ACQUA				1.000		180	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,7	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4,2	
AMMONIACA 28 BE'		74 400 000	007	25		2,1	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2,1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		4,7	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) GLICOLE PROPILENICO PURO		47555	023	1.000		4,2	
TEXANOL COALESCENTE		B0004147	020	1.000		12,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		K124000175 11225	061 124	1.000 25	40.0	7,8 250	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	10,0		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	062	25	6,0	150 100	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	047	20	4,0	320	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON) CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173		25	16,0	100	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			013		4,0		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		15,6	
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178	094	1.000		180	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		290	
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		94	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,6	
AQUAFLOW NLS 200 ACQUA		240 705	008	1.000		3,2	
TILLCERA 50		40.507	074	1.000		32	
TILLGERA 30		42 537	074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO		•			Kg 1.768,7		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 111 00,1		
	LITKI			PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
ESTCEM1	Lt. 0,8			1,13			
ESTCEM2.5	Lt. 2,5			3,77			
ESTCEM5	Lt. 5,0			7,55			
ESTCEM12.5	Lt. 12,5			·			
EST CEW 12.5	Ll. 12,5			18,8	004570		
0					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 044