

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/11/05 Rev. 3 del 19/4/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
QUARZO BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		330	-
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		6	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,5	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		4,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		10	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	5,0	125	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	9,0	225	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	9,0	180	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	6,0	150	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000		390	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1,5	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		3	
ACQUA				1.000		72	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
TOTAL E INADACTO						16. 4.705.0	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.725,8		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO				PER SE		TOTALE	
	PER SECCHI			Kg	N°		
QUARZO1	Lt. 0,8			1,12			
'							
‡							
QUARZO12.5	Lt. 12,5			18,8			
Q3. 11 E3 12.0	12,0			10,0	SCARTO		
Scarto ammesso < 30/					JUANTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							
•							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 040