

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/13 Rev. 3 del 16/3/2023

Preparato il:			Lotto n°:				
REGUM BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
DILUENTE INODORE LT. 1				1	10,0	10	
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000	10,0	680	
AMMONIACA 28 BE'		2 430 020	007	25		0,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 P					2.0		
		24L14	032	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25	NG	110125	027	25	6,0	150	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	1,0	25	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	4,0	100	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	2,0	50	
ACQUA				1.000		25	
TOTALE IMPACTO						V ~ 1 005 5	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.095,5	
ORE DI LAVORO TOTALI	<u> </u>			h 4,0			
CODICE ARTICOLO PER				PER SE	CCHIO	TOTALE	
SECO				Kg	N°	. 0 . ,	
#							
¥							
<del>'</del>							
	2.5			40.7	_		
REGUM12.5WHITE Lt. 12	2,5			16,7			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%  Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL