

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/22 Rev. 3 del 8/1/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 0.5 MM SILOSSA	BASE BO	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Ž	da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		27	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'		- /	007	25		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI	24L14	032	25	4,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)  GRANULATO DI CALCIO ML 600			001	25 25	3,0	75	
POLICRIL 547		2531859AC	118 035	1.000	20,0	500 160	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603		30			
TILLCERA 50			135			5,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		42 537	074	1.000		2,5 1	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		2 024 071 929	087	180		•	
		040.705	098	1.000		57	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,5	
ACQUA		20.4024	005	1.000		30	
LAPONITE-RD QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		20-4934	025	25	4.0	1	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		50/23 P024811982	047 097	25 200	1,0	25 4	
RESINA IDROREF ELLENTE TEGO FITODE 1409		FUZ401190Z	097	200		4	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.092,2		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ADTICOLO	LITRI PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
#							
# #							
RECOAT0.5SILK20BO	lt 10.5			10 F			
INLOUM I U.USILINZUDU	Lt. 19,5			19,5	COADTO		
Oneste american 20%					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 105