

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 4/10/06 Rev. 2 del 9/11/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
ZIRKON BASE BO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		200	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		3,6	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		4,8	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		4,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		3,9		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		12		
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		7,5		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	4,0	100		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	9,0	225		
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON) CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC		046	20	15,0	300		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		116	20	4,0	80		
		0.414.70	083	25	3,0	75 75	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG POLICRIL 547		24 173	013	25	3,0	75	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			035	1.000		500	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	087 135	180 30		2,1 15	
ACQUA		0130220004-2003	133	1.000		18	
TILLCERA 50		074	1.000		5		
TIELOLIVA 30			07-	1.000		J	
TOTAL E IMPACTO					16 4 000 0		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.639,8		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE		TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
ZIRKON1NEU	Lt. 0,7			1			
ZIRKON2.5NEU	Lt. 2,3			3,33			
ZIRKON5NEU	Lt. 4,6			6,66			
ZIRKON12.5BO	Lt. 11,9			17			
	, -				SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respo	nsabile	Tecnico		zione:	
Responsabile Tecnico di Produzione:							_

ITALMONT SRL Scheda n° 043