

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:			Lotto n°:				
REFLEX BASE BIANCA			IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
ACQUA				da Kg 1.000	n°	470	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		170 3	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1,8	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		007	1.000		4,5		
ACTICIDE FSN		004	180		3,3		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		9		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		13,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,8		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	5,0	125		
POLICRIL 574		107	1.000	0,0	260		
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)		046	20	4,0	80		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	3,0	75		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI D		030	25	9,0	225		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		014	25	3,0	75		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	9,0	225		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180	- 0,0	1,8		
ACTICIDE MKT 1		135	30		15		
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		3		
ACQUA			1.000		10		
TILLCERA 50		074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO						Kg 1.706,7	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SECCHIO		TOTALE	
OODIOE /II(TIOOEO	SECCHI			Kg	N°	TOTALL	
#							
#							
REFLEX5	Lt. 5,0			8,62			
REFLEX12.5	Lt. 12,5			21,5			
ILL LEATE.	Lt. 12,0			21,0	SCARTO		
Soorto ammoooo (20/				Posposa		cnico di Produz	iona:
Scarto ammesso <3%				respons	abile 160	onico di Produz	JUITE.
Data di produzione:							