

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: **IMPASTO** RECOAT 1.5 MM ACRIL-SILOSSANICO BASE BIANCA VERIFICA SDS **SACCHI** PP **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI MON da Kg n° ACQUA 1.000 80 ACTICIDE FSN 004 180 2.5 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 2,3 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 25 017 5,6 TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG 019 15 5 ACTICIDE MKT 1 135 30 5,5 TILLCERA 50 1.000 074 3 1.000 TEXANOL COALESCENTE 061 5,5 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 1.000 5 AMMONIACA 28 BE' 007 25 1 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 25 4,0 100 013 CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG 032 25 5,0 125 QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) 047 25 25 1,0 CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG 021 25 1.0 25 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 25 124 25 1,0 GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836 14,0 350 121 25 GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0 25 5,0 125 119 SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03) 001 25 2,0 50 POLICRIL 280 1.000 160 880 **RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409** 097 200 4 **RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659** 1.000 098 4 **AQUAFLOW NLS 200** 1 1.000 800 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 2 ACQUA 1.000 20 TOTALE IMPASTO Kg 1.131,4 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** N° Kg RECOAT1.5AS.1 Lt. 1,0 1 RECOAT1.5ASK20 Lt. 20,0 20 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: