

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: QUARZO LIQUIDO COLORATO **IMPASTO** VERIFICA SACCHI NUM P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI SDS da Kg n° ACQUA 1.000 240 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 4.5 ACTICIDE FSN 004 180 3 AMMONIACA 28 BE' 007 25 2,5 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 3,5 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 2 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 3.5 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 3 GLICOLE PROPILENICO PURO 1.000 9 020 TEXANOL COALESCENTE 061 1.000 5,5 CAOLINO CALCINATO CMP-PG 25 4,0 100 082 QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) 047 25 7,0 175 QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON) 046 20 180 9,0 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 083 25 3.0 75 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 125 027 25 5,0 POLICRIL 547 1.000 290 035 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 2 **AQUAFLOW NLS 200** 800 1.000 2.5 ACQUA 1.000 33 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 013 25 3.0 **75** 1.000 290 TOTALE IMPASTO Kg 1.624,0 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° **KGZIRKONCOL** Lt. 1,0 1,7 CISZIRKONCOL Lt. 950,0 1624 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: