

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/2/13 Rev. 2 del 14/10/2023

Preparato il:			Lotto n°:				
UNICO BASE BIANCA		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA			_	1.000	11	450	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		3,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		7	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA	0100002000 2000	023	1.000		5,5		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		3,6	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		4,2		
TILLMANNS TILLGLUCO 95	11121000110	086	180		2		
TITANIO RCL595 KG 25	3 630 009 615	090	25	5,0	125		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	3,0	75		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	13,0	325		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC			116	20	5,0	100	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	8,0	200	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			014	25	4,0	100	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			082	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG			021	25	1,0	25	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	1,0	180	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		2	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
ACQUA				1.000		25	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.752,3		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
SODICE AITHOGES	SECCHI			Kg	N°	TOTALL	
							
 							
JNICO5	Lt. 5,0			7,99			
JNICO12.5	Lt. 12,5			19,9		_	
JINIOO IZ.J	Lt. 12,5			19,9	CCADTO		
2					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 008