

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08 03 Creato il 16/3/15 Rev. 2 del 11/11/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
REPEARL 200 - BASE A	θ	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		350	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		8,1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		-41 990	093	1.000		1,9	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) GLICOLE PROPILENICO PURO		47555 B0004147	023	1.000 1.000		2,5 5	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		9 87	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	1.000		57 1,3	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5 2,5	
ANTIGOTHORN DEFONEX 2000 FOOTO TO	5 NO	2 024 071 020	007	100		2,5	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	908	1.000		4,2	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		2,7	
POLVERE DI MICA ARGENTO		20001111	020	25	-5,0	125	
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0.04-0.125MM SACCHI 30 KG			038	30	- 0,0	23	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,1	
						,	
TOTALE IMPASTO						Kg 614,3	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		Ng 014,3		
LIINI				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER SECCHI			Kg	N°	TOTALE	
AR200-1	Lt. 1,0			0,98			
AR200-2.5	Lt. 2,5			2,47			
AR200-5	Lt. 5,0			4,94			
ar200-14	Lt. 12,5			12,3			
W. 200 1 1	Lt. 12, 9			12,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					JOANTO		
Data di produzione:							_
	Responsabile Tecnico di Produzione:						

ITALMONT SRL Scheda n° 061