

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 3/5/13 Rev. 3 del 8/4/2024

Preparato il:					Lotto n°:			
ESTCEM BASE BO			IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC da Kg	CHI PESO		VERIFICA	
ACQUA				1.000		170		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,5		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		2		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,8		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		4,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		12		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	3,0	75		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	6,0	150		
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)		49/24	046	20	15,0	300		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	4,0	100		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30	,	15		
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178	094	1.000		170		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		270		
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		90		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		3		
ACQUA				1.000		30		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.549,8			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	LIIKI			PER SE	CCHIO			
	PER			Kg	N°	TOTALE		
ESTCEM1BO	Lt. 0,7			1,05				
ESTCEM2.5BO	Lt. 2,4			3,5				
ESTCEM5NEU	Lt. 4,8			7,01				
ESTCEM12.5BO	Lt. 11,9			17,5				
LOTOLIVITZ.JDU	Lt. 11,9			17,5	COADTO			
0					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							_	
	Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 045