

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 15/10/17 Rev. 2 del 15/10/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
RETITAN BASE BIANCA				IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA		
ACQUA			1.000		450			
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		017	25		4,8			
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		053	20		8,4			
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		3,3			
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		5,4			
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		023	1.000		6			
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		6,6			
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		7,5			
TITANIO RCL595 KG 25	3 630 009 615	090	25	3,0	75			
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	3,0	75			
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		3,9			
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75			
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		021	25	3,0	75			
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		116	20	4,0	80			
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		027	25	6,0	150			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	24 173	013	25	15,0	375			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	-	014	25	3,0	75			
ACTICIDE MK 501		005	25	-,-	16,5			
POLICRIL 280	2430939AA	088	1.000		210			
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		3			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5			
TILLCERA 50		074	1.000		5			
		0	11000		•			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.711,9			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
LITRI			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO PER			Kg	N°	TOTALE			
#								
#					_			
			7.04					
RETITAN5 Lt. 5,0			7,91					
RETITAN12.5 Lt. 12,5			19,7					
				SCARTO				
Scarto ammesso <3% Data di produzione:	Respoi	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:	_		

ITALMONT SRL Scheda n° 007