

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:						
DIAMANT BASE BIANCA				IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		330		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		053	20		5,7			
ACTICIDE FSN		004	180		3,6			
AMMONIACA 28 BE'		007	25		3,9			
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		4,5			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2,1			
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		4,5			
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		3,9			
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		12			
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		7,5			
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	9,0	225			
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	5,0	125			
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	9,0	225			
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		046	20	12,0	240			
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	2,0	50			
POLICRIL 547		035	1.000		460			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		5,1			
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659		098	1.000		46			
ACTICIDE MKT 1		135	30		14,1			
TILLCERA 50			074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO		<u> </u>			Kg 1.847,9			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 1.0-17,3			
ONE BIEAVONO TOTALI			PER SECCHIO TOTAL					
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE -		
	SECCHI			Kg	N°			
DIAMANT1	Lt. 0,8			1,19				
#								
#								
DIAMANT12.5	Lt. 12,5			19,8				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%					Responsabile Tecnico di Produzione:			
Data di produzione:								
1								