

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 30/3/09 Rev. 2 del 23/7/2023

Preparato il:	Lotto n°:							
REFLEX BASE BIANCA					IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		170		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		3		
AMMONIACA 28 BE'		2 02 1 07 1 020	007	25		1,8		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4,5		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		9		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		13,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,8		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	5,0	125		
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		260		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	49/24	046	20	4,0	80			
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO	50/23	047	25	3,0	75			
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4GB01	082	25	4,0	100			
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG		24L09	030	25	9,0	225		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	3,0	75		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	9,0	225		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180	,	1,8		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		15		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		3		
ACQUA				1.000		10		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.706,7			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	IOIALE			
OODIOL AITHOGEO	SECCHI			Kg	N°	TOTALL		
#								
#								
REFLEX5	Lt. 5,0			8,62				
REFLEX12.5	Lt. 12,5			21,5				
INLI LLATZ.J	Lt. 12,0			21,0	CCADTO			
Occurto 2000					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							_	
Responsabile Tecnico di Produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 048