

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/13 Rev. 2 del 16/3/2023

Preparato il:			Lotto n°:				
REGUM BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
DILUENTE INODORE LT. 1				1	10,0	10	
POLICRIL 574			107	1.000	-,-	680	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		0,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA			032	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI D <i>i</i>	4 25 KG		027	25	6,0	150	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	1,0	25	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			082	25	4,0	100	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	2,0	50	
ACQUA				1.000		25	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.095,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
LITE				PER SECCHIO			
	PER			Kg	N°	TOTALE	
#	ECCHI			1.9	. ,		
#							
ш							
# PEOLINA SIMULTE				40 =			
REGUM12.5WHITE L	t. 12,5			16,7			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 052