

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
RECOAT 1.2 MM ACRIL-SILOSSANICO BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
A 0.011A				da Kg	n°		>
ACQUA			0.70	1.000		28	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG AMMONIACA 28 BE'			019	15		4,5	
ACTICIDE FSN			007	25		1,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			004	180 25		6	
TEXANOL COALESCENTE			017	1.000			
GLICOLE PROPILENICO PURO			061 020	1.000		5,5	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	4,0	8,5 100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	5,0	125	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2			120	25	21,0	525	
POLICRIL 547			035	1.000	21,0	170	
ACTICIDE MKX			006	25		6	
TILLCERA 50			074	1.000		7	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		5	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		2	
ACQUA			000	1.000		31	
LAPONITE-RD			025	25		1,5	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	2,0	50	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409			097	200	2,0	4,5	
REGINATION FOR THE PERSON FROM			001	200		7,0	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.186,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER S	ECCHIO	TOTALE	
	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.2ASBO.1	Lt. 1,0			0,98			
#	,5			2,00			
#							
	14.40.5			40.5			
RECOAT1.2ASK20BO	Lt. 19,5			19,5	00:5=		
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							