

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 5/6/2023

Preparato il:				Lotto n°:				
RECOAT 1.5 MM ELASTO	CO BASE BO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SAC da Kg	CHI n°	PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- 11	76		
LAPONITE-RD		20-4934	025	1.000 25				
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,1 2		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	20 15		2 4,1		
AMMONIACA 28 BE'		000102411	007	25		4,1 1,1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,1		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,7		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,7 5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8,1		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	1.000 25	-4,0	0,1 100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	-4,0 - 5,0	100 125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	_			
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		50/23		25	2,0	50 100		
			001		-4 ,0			
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	5,0	125		
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836			121	25	-17,0	425		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,6		
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		2,6		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		0,6		
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		190		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	908	1.000		1,6		
ACQUA				1.000		31		
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		5,1		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4 ,1		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.270,9			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ADTICOLO	LITRI PER		PER SECCHIO		CCHIO	TOTALE		
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOATELAST1.5BO.1	Lt. 1,0			0,98				
	1,0			3,00				
#								
#								
RECOATELAST1.5K20BO	Lt. 19,5			19,5				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
•					Tecnico di Produzione:			
Responsabile Tecnico di Produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 147