

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
RECOAT 1.5 MM ACRILICO BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		75	
LAPONITE-RD			025	25		1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
ACTICIDE FSN			004	180		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		6	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	2.2	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			013	25	3,0	75	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			032 047	25 25	4,0	100 25	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25 25	2.0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	3,0 4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0 GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5/836			121	25	16,0	400	
POLICRIL 280			088	1.000	10,0	160	
ACTICIDE MKX			006	25		5,5	
TILLCERA 50			074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		0,5	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1,5	
ACQUA			000	1.000		30	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409			097	200		4	
TOTALE IMPASTO						Va 1 112 5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4 0		Kg 1.112,5	
CORE DI LAVORO TOTALI LITRI PER				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO					TOTALE	
				Kg	N°		
RECOAT1.5.1	Lt. 1,0			1			
#							
#							
RECOAT1.5k20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							