

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 28/6/12 Rev. 2 del 20/12/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
READYMIX		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		530	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		5	
NATROSOL 250 HBR SACCHI DA 25 KG			068	25		12,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,5	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		10	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG		24L09	030	25	20,0	500	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	41,0	1025	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	2,0	50	
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178	094	1.000		60	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1	
ACQUA				1.000		210	
TOTALE IMPASTO					Kg 2.407,0		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO LITRI PER				PER SECCHIO		TOTALE	
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
USA25G	Lt. 25,0			25			
#	0,0			_0			
" #							
	14.00.0			00			
USA20G	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							
Responsabile				Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 092