

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/16 Rev. 2 del 1/9/2023

QUARZO LIQUIDO BIANCO DESCRIZIONE COMPONENTI P.P. NUM SDS SACCHI PESO	VERIFICA
	VERIFICA
353	>
da Kg n°	
ACQUA 1.000 210	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 494650 053 20 4,3	
ACTICIDE FSN 0156532000-2509 004 180 2,4	
AMMONIACA 28 BE' 007 25 2,4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 71 460 233 017 25 3,3	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 2 024 071 929 087 180 1,5 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 41 990 093 1.000 3,3	
,	
' '	
TEXANOL COALESCENTE K124000175 061 1.000 4,8 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 11225 124 25 24	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG M4GB01 082 25 4,0 100	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) 50/23 047 25 7,0 175	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON) 49/24 046 20 10,0 200	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG BU0521 083 25 3,0 75	
7.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 24 173 013 25 3,0 75 ACQUA 1.000 260	
ACQUA 1.000 260	
TOTALE IMPASTO Kg 1.559	9
ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0	
LITTN PER SECCHIO	
CODICE ARTICOLO PER SECCHI Kg N° TOTALE	
KGQUARZO Lt. 1,0 1,55	
# #	
CISQUARZO Lt. 1.000,0 1559,9	
Scarto Scarto	
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:	

ITALMONT SRL Scheda n° 156