

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/21 Rev. 2 del 23/11/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
LAVABILE BASE BO				IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI ACQUA		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
				1.000	- ''	270		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		0130332000-2303	053	20		4,5		
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		3,7		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		7,2		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		6		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		9			
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		5			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2,4			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	24 173	013	25	18,0	450			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		014	25	6,0	150			
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75			
POLICRIL 280	2430939AA	088	1.000	·	540			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5			
TILLCERA 50		074	1.000		5			
ACQUA		-	1.000		35			
TOTALE IMPASTO						Kg 1.570,8		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°	TOTALL		
LAVABILE1BO	Lt. 0,9			1,33				
LAVABILE2.5BO	Lt. 2,3			3,32				
LAVABILE5BO	Lt. 4,6			6,65				
LAVABILE12.5BO	Lt. 11,6			16,6				
LAVABILE 12.3BO	Lt. 11,0			10,0	COARTO			
201					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:							_	
Responsabile Tecnico di Pro						zione:		

ITALMONT SRL Scheda n° 011