

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/10 Rev. 2 del 18/10/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
TYRKYS BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		470	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		44.000	028	100		1	
		41 990	093	1.000		3,5	
TEXANOL COALESCENTE TILLMANNS TILLGLUCO 95		K124000175	061	1.000		4,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		DEG4663651	086	180		2	
GLICOLE PROPILENICO PURO		47555 B0004147	023	1.000		5 8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	1.000 25	2,0	50	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	003	25	18,0	450	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C113 PD 323 SW 1500 90P) 25 KG		6046	013	25		150	
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178			6,0	140	
		1 020 170	094	1.000			
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		240.705	028	100		1,5	
AQUAFLOW NLS 200 TILLCERA 50		240 705	008	1.000		2	
ACQUA		42 537	074	1.000		5	
ACQUA				1.000		20	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.775,0		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		9 - 7 -	
			PER SECCHIO				
	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
#							
#							
TYRKYS5	Lt. 5,0			7,69			
	Lt. 12,5			19,2			
7 114(1312.0	12,0			10,2	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					SUARTU		
Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 002