

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/22 Rev. 3 del 1/10/2023

Preparato il:		Lotto n°:							
RECOAT 0.5 MM SILOSSAN	BASE BIAN	IMPASTO							
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SAC	СНІ	PESO	VERIFICA		
			Ž	da Kg	n°		>		
ACQUA				1.000		27			
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9			
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4			
TILLMANNS TILLGLUCO 95 ACTICIDE FSN		DEG4663651	086	180		1			
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0156532000-2509 71 460 233	004	180 25		1,8			
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,6 5,4			
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8			
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	1,0	25			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	3,0	75			
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	4,0	100			
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75			
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	20,0	500			
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000		160			
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5			
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		2,5			
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1			
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650			098	1.000		65			
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,5			
ACQUA				1.000		30			
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1			
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25			
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5			
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4			
TOTALE IMPASTO						Kg 1.130,2			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0						
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SECCHIO		TOTALE			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE			
#									
# #									
RECOAT0.5SILK20	Lt. 20,0			20					
TEGO, TI O.OOIETEO	20,0			20	SCARTO				
Scarto ammesso <3%					30/1(10				
Data di produzione:									
Data di produziono.	Responsabile Tecnico di Produzione:								
Responsabile					e Tecnico di Produzione:				

ITALMONT SRL Scheda n° 104