

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:				Lotto n°:	otto n°:			
FONDORECOAT SABBIATO BASE BO			IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	H	300		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		4		
ACTICIDE FSN		004	180		3,5			
AMMONIACA 28 BE'		007	25		2			
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		2,7			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5			
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		2,8			
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		2,1			
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		7			
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		4,2			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	3,0	75			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		014	25	2,0	50			
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI D		032	25	2,0	50			
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	5,0	125			
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	10,0	250			
POLICRIL 280		088	1.000		400			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5			
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANC		001	25	6,0	150			
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS		034	25	6,0	150			
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		2			
TILLCERA 50		074	1.000		5			
TOTALE IMPASTO		•			Kg 1.588,3			
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		119 11000,0		
			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
#	SECCHI			Ng	IN			
#								
#	14.45			0.00				
FONDORECOAT5BO	Lt. 4,6			6,96				
FONDORECOAT12.5BO	Lt. 12,1			18,2				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%				Respons	abile Te	cnico di Produz	rione:	
Data di produzione:								

ITALMONT SRL