

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
AMETYST BASE BIANCA			IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		270	
ACTICIDE FSN			004	180		4	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		4,4	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		2,2		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		3,3		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		6,6		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		6		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		8		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		5		
TITANIO RCL595 KG 25		090	25	10,0	250		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	13,0	325		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	7,0	175		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC		116	20	4,0	80		
POLICRIL 547		035	1.000		230		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
VERSATATO VIL V30XF		094	1.000		230		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2		
TILLCERA 50		074	1.000		5		
TOTALE IMPACTO					V. 4 CO4 F		
TOTALE IMPASTO				1 4 0		Kg 1.681,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE		TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
AMETYST1	Lt. 0,8			1,13			
AMETYST2.5	Lt. 2,5			3,77			
AMETYST5	Lt. 5,0			7,55			
AMETYST12.5	Lt. 12,5			18,8			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							