

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/1/20 Rev. 3 del 11/6/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
READY FINE				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		520	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		9	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 9	00P) 25 KG	6046	014	25	32,0	800	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000		90	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1,5	
ACQUA				1.000		80	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.507,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		,	
			DEB SECCHIO				
	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
#				1.9	1 4		
# # #							
<del>  </del>							
USA20GF	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 093