

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/10/16 Rev. 2 del 16/6/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.2 MM ACRILIC	SE BIANCA	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Ž	da Kg	n°		Λ
ACQUA				1.000		75	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'		0450500000 0500	007	25		1	
ACTICIDE FSN ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0156532000-2509	004	180		1,8	
TEXANOL COALESCENTE		71 460 233	017 061	25 1.000		5,6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		K124000175 B0004147	020	1.000		5,4 8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	4,0	100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		ML261124	120	25	20,0	500	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	,	160	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,5	
ACQUA				1.000		30	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.112,2		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.2.1	Lt. 1,0			1			
#							
#							
RECOAT1.2K20	Lt. 20,0			20			
	5,0				SCARTO		
Scarto ammesso <3%					207.1.(10		
Data di produzione:							
·							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 130