

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/12/16 Rev. 2 del 11/9/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 1.2 MM ACRIL-SILOSS	O BASE BIAN	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
ACQUA				da Kg 1.000	П	0.E		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004			85 2.5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	004 053	180 20		2,5 2,3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		5		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		3		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		5		
AMMONIACA 28 BE'		D0004147	007	25		1		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	4,0	100		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		140225	021	25	1,0	25		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	1,0	25		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		ML261124	120	25	19,0	475		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		IVILZOTIZT	001	25	3,0	75		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	3,0	160		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1409		F 024011902	098	1.000		4		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2		
ACQUA		2 02 4 01 1 020	007	1.000		30		
negen				1.000				
TOTALE IMPASTO					Kg 1.146,4			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOAT1.2AS.1	Lt. 1,0			1				
#	Lt. 1,0							
π ш								
#	1. 65.6			0.5				
RECOAT1.2ASK20	Lt. 20,0			20				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		-					_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 132