

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/2/23 Rev. 2 del 2/8/2023

Preparato il:				Lotto n°:				
REONYX LIQUIDO BIANCO				IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
400114				da Kg	n°		>	
ACQUA				1.000		320		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,9		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		5,8		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		2,9		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		3,9		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		5,3		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2,9		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1,5		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	5,0	125		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	BU0521	083	25	3,0	75			
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI D	110125	027	25	9,0	225			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	13,0	325		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2 500 135	116	20	4,0	80		
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178	094	1.000		130		
ACTICIDE MK 501		17837	005	25		11,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
ACQUA				1.000		240		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.560,7			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,			
LIINI				PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
	Lt. 1,0			1,56				
‡								
<u>+</u>								
CIEDEONIVY	+ 1 000 0			1560.7				
CISREONYX	.t. 1.000,0			1560,7				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Donne	neahila	Tacrics	di Drodu	zione:	_	
Kesponsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 158