

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/2/23 Rev. 2 del 2/8/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
REONYX LIQUIDO BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		ΛE
ACQUA				1.000		320	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,9	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		5,8	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		2,9	
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		3,9	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		5,3	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2,9	
FILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1,5	
FITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	5,0	125	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	9,0	225	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	13,0	325	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		24 000 886	116	20	4,0	80	
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000		130	
ACTICIDE MK 501		17837	005	25		11,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
ACQUA				1.000		240	
TOTALE IMPASTO					Va 1 560 7		
DRE DI LAVORO TOTALI			h 4 0		Kg 1.560,7		
DRE DI LAVORO TOTALI	LIIKI			h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER SECCHI			PER SE Kg	N°	TOTALE	
(GREONYX	Lt. 1,0			1,56			
<u> </u>							
<u> </u>							
CISREONYX	Lt. 1.000,0			1560,7			
JUNEONIA	Lt. 1.000,0			1300,7	CCARTO		
Departs among 2007					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 158