

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 3 del 28/3/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.0 MM ACRIL-SILC	NICO BASE	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	- ''	85	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2,3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		5	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		3	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	4,0	100	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		140225	021	25	1,0	25	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	19,0	475	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	0,0	160	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		F 024011902	098	1.000		4	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		240 100	028	100		2	
ACQUA			020	1.000		30	
negen				1.000		30	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.121,4		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
LITOLOGO				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO				N°	TOTALE	
DECOATA 40 4D0				Kg	IN		
RECOAT1AS.1BO	Lt. 1,0			0,98			
#							
#							
RECOAT1ASK20BO	Lt. 19,5			19,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
h	Doctor	Responsabile Tecnico di Produzione:				_	
Responsabile				e rechico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 113