

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
TYRKYS BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
ACQUA				da Kg 1.000	n°	470	
ACTICIDE FSN			004	180		3,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			033	180		1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		3,5	
TEXANOL COALESCENTE			093	1.000		4,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		2		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGI		023	1.000		5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		8		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	2,0	50		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACC		027	25	18,0	450		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1		013	25	15,0	375		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1		014	25	6,0	150		
VERSATATO VIL V30XF		094	1.000	0,0	140		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 K		087	180		1,5		
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		2		
TILLCERA 50			074	1.000		5	
ACQUA			071	1.000		20	
,1040/1				1.000		20	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.775,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITKI			PER SE	CCHIO		
	PER			Kg	N°	TOTALE	
#				J			
#							
TYRKYS5	Lt. 5,0			7,69			
TYRKYS12.5	Lt. 12,5			19,2			
	12,0			. 5,2	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					30/1110		
Data di produzione:							
'				Takaka P.Darilar			
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 002