

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:	Lotto n°:						
REGUM BASE BO			IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°	4.0	>
DILUENTE INODORE LT. 1 POLICRIL 574			407	1	10,0	10	
			107	1.000		680	
AMMONIACA 28 BE' ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			007	25		0,5	
ACTICIDE FSN			017	25 180		2	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI [		032	25	2.0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		032	25 25	2,0	150		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	6,0 1,0	25		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	4,0	100		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180	4,0	2		
ANTIOCHIOMA DEL OMEA 2003 I COTO 100 NO			001	100		2	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.020,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITKI	PER		PER SECCHIO		TOTALE	
CODICE ARTICOLO	SECCHI			Kg	N°	TOTALE	
REGUM1	Lt. 0,9			1,25			
REGUM2.5	Lt. 2,3			3,13			
REGUM5	Lt. 4,6			6,26			
REGUM12.5	Lt. 11,6			15,6			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Respons	abile led	enico di Produz	zione:
Data di produzione:							