

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/6/14 Rev. 2 del 9/12/2023

Preparato il:		:						
ZIRKON WHITE BIANCO		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI ACQUA		NL	NUM SDS	SAC da Kg	CHI n°	PESO	VERIFICA	
				1.000		330		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		6		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,5		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		2,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		4,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		3,8		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		9		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5		
TITANIO BIOSSIDO BLR 895 KG 25			141	25	9,0	225		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	3,0	75		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	6,0	150		
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)		49/24	046	20	15,0	300		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2 500 135	116	20	4,0	80		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		360		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		2,1		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		16,5		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO						Kg 1.662,3		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		Ng 1.002,3			
ORE DI LAVORO TOTALI			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°			
ZIRKON14BIANCO	Lt. 14,0			21				
#								
#								
ZIRKON12.5BIANCO	Lt. 12,5			18,7				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respo	nsahile	Tecnico	di Produ	zione:	_	
responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 041