

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/22 Rev. 2 del 1/10/2023

| Preparato il: | | Lotto n°: | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------|----------|--------------------------|--------|----------|--|
| RECOAT 0.5 MM SILOSSAN | BASE BIAN | IMPASTO | | | | | | |
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | P.P. | NUM SDS | | | PESO | VERIFICA | |
| ACOLIA | | | | da Kg | n° | 27 | _ | |
| ACQUA CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 | | | 050 | 1.000 | | 27 | | |
| TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG | | | 053 | 20 | | 1,9 | | |
| AMMONIACA 28 BE' | | | 019 | 15 25 | | 4 | | |
| ACTICIDE FSN | | 0156532000-2509 | 007 | 180 | | 1,8 | | |
| ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) | | 0130332000-2309 | 017 | 25 | | 5,6 | | |
| TEXANOL COALESCENTE | | K124000175 | 061 | 1.000 | | 5,4 | | |
| GLICOLE PROPILENICO PURO | K124000173 | 020 | 1.000 | | 8 | | | |
| TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 | | 124 | 25 | 1,0 | 25 | | | |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 | 24 173 | 013 | 25 | 3,0 | 75 | | | |
| CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI I | 241170 | 032 | 25 | 4,0 | 100 | | | |
| SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRAN | | 001 | 25 | 3,0 | 75 | | | |
| GRANULATO DI CALCIO ML 600 | | 118 | 25 | 20,0 | 500 | | | |
| POLICRIL 280 | 2430939AA | 088 | 1.000 | 20,0 | 160 | | | |
| ACTICIDE MKT 1 | 0138226004-2603 | 135 | 30 | | 5,5 | | | |
| TILLCERA 50 | | 010022000-12000 | 074 | 1.000 | | 2,5 | | |
| ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG | | | 087 | 180 | | 1 | | |
| RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659 | | | 098 | 1.000 | | 65 | | |
| AQUAFLOW NLS 200 | | | 008 | 1.000 | | 1,5 | | |
| ACQUA | | | 000 | 1.000 | | 30 | | |
| LAPONITE-RD | | | 025 | 25 | | 1 | | |
| QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) | | | 047 | 25 | 1,0 | 25 | | |
| TILLCERA 50 | | | 074 | 1.000 | .,0 | 5 | | |
| RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409 | | P024811982 | 097 | 200 | | 4 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALE IMPASTO | | | | | Kg 1.130,2 | | | |
| ORE DI LAVORO TOTALI | | | h 4,0 | | | | | |
| CODICE ARTICOLO | | | PER SECCHI | | CCHIO | TOTALE | | |
| CODICE ANTICOLO | SECCHIO | | | Kg | N° | TOTALE | | |
| # | | | | | | | | |
| # | | | | | | | | |
| # | | | | | | | | |
| RECOAT0.5SILK20 | 1+ 20 0 | | | 20 | | | | |
| NECOATU.33IENZU | Lt. 20,0 | | | 20 | COADTO | | | |
| 01 | | | | | SCARTO | | | |
| Scarto ammesso <3% | | | | | | | | |
| Data di produzione: | | | | | | | _ | |
| Responsabile | | | | | e Tecnico di Produzione: | | | |

ITALMONT SRL Scheda n° 104