

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 15/6/12 Rev. 2 del 22/11/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
AMETYST BASE BO		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO.	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- ''	270		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,5		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,7		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		7,2		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		6		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		9		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		K124000173	028	1000				
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	18,0	2,4 450		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	013	25	6,0	150		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	6,0	240		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178	083	1.000	3,0	290		
		1 023 170						
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		40.507	028	100		1,5		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
ACQUA				1.000		30		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.555,8			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 11000,0			
Lil				PER SE	CCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
AMETYST1NEU	Lt. 0,7			1,01				
AMETYST2.5NEU	Lt. 2,2			3,21				
AMETYST5NEU	Lt. 4,5			6,42				
AMETYST12.5BO								
AIVIL I TO I IZ.JDU	Lt. 11,5			16,6	SCARTO			
Coarte ammagae <201/					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:							_	
	Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 015