

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/10 Rev. 2 del 25/9/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
TYRKYS LIQUIDO BIANCO	IMPAS ⁻			ASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
				da Kg	n°		>	
ACQUA				1.000		440		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		1,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		3,9		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		0450500000 0500	087	180		1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,9		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		2,4		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) GLICOLE PROPILENICO PURO			023	1.000		2,9		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			020	1.000		4,8		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			124	25 25		24 24		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			083 027	25 25	13,0	325		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			082	25	13,0	19,2		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	15,0	375		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C110 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	014	25	4,0	100		
VERSATATO VIL V30XF			094	1.000	7,0	96		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2,9		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		11124000170	086	180		1		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1		
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1		
ACQUA			000	1.000		120		
1000/1				1.000		120		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.549,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE		
SOBIOL AICHOOLO	SECCHI			Kg	N°	TOTALL		
KGTYRKYS	Lt. 1,0			1,54				
‡								
‡								
CISKGTYRKYS	Lt. 1.000,0			1549,5				
SIGNOT TIMETO	1.000,0			10-10,0	SCARTO			
Poorto ammagaa 20/					SUARTU			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:								
· ————————————————————————————————————					Tracks I'Darks			
Responsabile Tecnico di Produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 151