

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/10 Rev. 3 del 25/9/2023

Preparato il:		Lotto n°:				
TYRKYS LIQUIDO BIANCO			IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI	P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA			1.000	11	440	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	71 460 233	017	25		1,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		3,9	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	494030	028	100		3,9 1	
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		3,9	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	41 990	093	1.000		2,4	
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		2,9	
GLICOLE PROPILENICO PURO	B0004147	020	1.000		4,8	
FITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	11225	124	25		24	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	BU0521	083	25		24	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		027	25	13,0	325	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4GB01	082	25	10,0	19,2	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		013	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		014	25	4,0	100	
VERSATATO VIL V30XF	1 625 178	094	1.000	.,•	96	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		2,9	
FILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4663651	086	180		1	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	DE04003031	028	100		1	
AQUAFLOW NLS 200	240 705	008	1.000		1	
ACQUA	240 700	000	1.000		120	
1000/1			1.000		120	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.549,5	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			
LITRI			PER SE	CCHIO		
CODICE ARTICOLO PER			Kg	N°	TOTALE	
KGTYRKYS Lt. 1,0			1,54			
£t. 1,0			1,04			
<del>†</del>						
Ŧ						
CISKGTYRKYS Lt. 1.000,0			1549,5			
				SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:						
	Responsabile Tecnico di Produzione:					

ITALMONT SRL Scheda n° 151