

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/7/07 Rev. 2 del 4/6/2024

Preparato il:				Lotto n°:			
DIAMANT BASE BO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		330	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		5,7	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,6	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		3,9	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		4,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2,1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		4,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		3,9	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		12	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	9,0	225		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)			046	20	12,0	240	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	2,0	50	
POLICRIL 547			035	1.000		460	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		5,1	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		46	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		14,1	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.622,9		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	LIIKI			PER SECCHIO TOTALE		TOTALE	
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
DIAMANT1NEU	Lt. 0,9			1,39			
#	= 0,0			-,00			
#							
	1+ 44.0			17.4			
DIAMANT12.5BO	Lt. 11,6			17,4	004555		
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 047