

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 3/5/13 Rev. 3 del 8/4/2024

Preparato il:					Lotto n°:			
ESTCEM BASE BO			IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC da Kg	CHI	PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		170	-	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,5		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,8		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		1 1 100 200	028	100		2		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		4,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		12		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	3,0	75		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	6,0	150		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	15,0	300		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	4,0	100		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30	-,0	15		
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178	094	1.000		170		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		270		
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		90		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		2 400 020	028	100		1,5		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		3		
ACQUA		240 100	000	1.000		30		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
TILLOLIVIOO		12 001	0	1.000				
TOTALE IMPASTO					Kg 1.549,8			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,			
	LITT				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
ESTCEM1BO	Lt. 0,7			1,05				
ESTCEM2.5BO	Lt. 2,4			3,5				
ESTCEM5NEU	Lt. 4,8			7,01				
				·				
ESTCEM12.5BO	Lt. 11,9			17,5	004555			
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:			1 21		1' D '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	
Responsabile T					Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 045