

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/5/17 Rev. 2 del 27/11/2023

Preparato il:			Lotto n°:					
RECOAT 1.2 MM ACRILICO	SE BO	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		75		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	4,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		ML261124	120	25	20,0	500		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		160		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,5		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		12 001	028	100		1		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,5		
ACQUA		240 100	000	1.000		30		
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200	1,0	4		
TEST TO THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED I		1 024011302	031	200				
TOTALE IMPASTO					Kg 1.087,2			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,			
			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOAT1.2BO.1	1+ 10			<u> </u>	14			
	Lt. 1,0			0,98				
#								
#								
RECOAT1.2BOK20	Lt. 19,5			19,5				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
	Responsabile Tecnico di Produzione:							
responsabile					io redifico di rifoduziono.			

ITALMONT SRL Scheda n° 131