

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/11/02 Rev. 2 del 14/10/2023

Preparato il:				Lotto n°:				
SUPER TRASPIRA BIANCO		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		500	-	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		2,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		7,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		2,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4,5		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	15,0	375		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	30,0	750		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	1,0	25		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	1,0	25		
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000		90		
ACQUA				1.000		70		
TOTALE IMPACTO						V ~ 1 960 F		
TOTALE IMPASTO			1 4 0		Kg 1.869,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER					TOTALE		
	SECCHIO			Kg	N°			
#								
#								
P1005	Lt. 5,0			8,12				
P1012.5	Lt. 12,5			20,3				
	-,-			-,-	SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
·					Tanina di Duadoniana			
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 001