

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: UNICO PLUS BIANCO **IMPASTO** VERIFICA SACCHI NUM P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI SDS da Kg n° ACQUA 1.000 400 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 2 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 7 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1 ACTICIDE FSN 004 180 4 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 6 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 1.000 4 093 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 1.000 9 TITANIO RCL595 KG 25 300 090 25 12,0 TEXANOL COALESCENTE 061 1.000 4,5 TILLMANNS TILLGLUCO 95 180 2 086 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 083 25 3,0 75 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 027 25 8,0 200 CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC 116 25 6.0 150 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 200 013 25 8,0 CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG 25 021 3,0 75 POLICRIL 280 088 1.000 180 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1,5 **AQUAFLOW NLS 200** 1.000 800 2 TILLCERA 50 5 074 1.000 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 124 25 4,0 100 TOTALE IMPASTO Kg 1.728,0 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° UNICO5PLUS Lt. 5,0 8,11 UNICO12.5PLUS Lt. 12,5 20,2 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: