

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 2/4/12 Rev. 3 del 19/2/2023

Preparato il:			Lotto n°:				
RECOAT 1.0 MM ACRILICO	SE BO	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
4.00114				da Kg	n°		>
ACQUA		00.4004	005	1.000		76	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1,1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG TILLMANNS TILLGLUCO 95		G03732411	019	15		4,1	
ACTICIDE FSN		DEG4663651	086	180		1,1	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0156532000-2509	004	180		1,7	
TEXANOL COALESCENTE		71 460 233	017	25		5,7	
GLICOLE PROPILENICO PURO		K124000175	061	1.000		5,5	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		B0004147	020	1.000	4.0	8,1	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24I173 24L14	013 032	25 25	4,0	100 125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	032	25	5,0		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		30/23	001	25	2,0	50 100	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0				25	4,0	525	
		050405040	119		21,0		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		170	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,6	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,6	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		0.40 705	028	100		0,6	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,6	
ACQUA		D004044000		1.000		31	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4,1	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.224,8		
ORE DI LAVORO TOTALI			b 4 0		Ng 1.224,0		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.1BO	Lt. 1,0			0,98			
	1,0			3,00			
#							
RECOAT1K20BO	Lt. 19,5			19,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 111