

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08 03 Creato il 10/11/05 Rev. 3 del 19/4/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
QUARZO BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	SACCHI SACCHI da Kg n		CHI n°	PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		330	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		6	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3	
AMMONIACA 28 BE'		0.00002000 2000	007	25		3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		-41 990	093	1.000		4,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		10	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	-5,0	125	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	-5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	9,0	225	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	-9,0	180	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	-6,0	150	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	0,0	390	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		3	
ACQUA		240 700	000	1.000		72	
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		5	
1120210100		72 001	014	1.000		<u> </u>	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.725,8		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		1.9 111 = 0,0		
			DEB SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER				N°	TOTALE	
0114 D 7 0 4	SECCHI			Kg	IN		
QUARZO1	Lt. 0,8			1,12			
#							
#							
QUARZO12.5	Lt. 12,5			18,8			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
•				e Tecnico di Produzione:			
Responsabile				; recinco di Froduzione.			

ITALMONT SRL Scheda n° 040