

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
ZIRKON WHITE BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		330	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 K		053	20		6		
ACTICIDE FSN		004	180		3,3		
AMMONIACA 28 BE'		007	25		3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON		017	25		4,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		4,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNAN		023	1.000		3,8		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		9		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		7,5		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	9,0	225		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	3,0	75		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		047	25	6,0	150		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		046	20	15,0	300		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC F		116	20	4,0	80		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
POLICRIL 547		035	1.000		360		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2,1		
ACTICIDE MKT 1			135	30		16,5	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.662,3		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
				PER SECCHIO TOTA		TOTALE	
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
	t. 14,0			21			
#							
#							
	t. 12,5			18,7			
LIMMONIZ.JDIANOU	.t. 12,0			10,7	SCARTO		
Coorts commence (20)				Doonors	SCARTO	onico di Drodu-	iona
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							