

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/10/16 Rev. 3 del 16/6/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.2 MM ACRILICO	SE BIANCA	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		<b>^</b>
ACQUA				1.000		75	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4	
GLICOLE PROPILENICO PURO TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		B0004147	020	1.000	4.0	8	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		11225	124	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EA(C113 PD \$25 SW 1500 90P) 25 KG		24I173 24L14	013	25 25	3,0	75 100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		Z4L14	001	25	4,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		ML261124	120	25	3,0 20,0	500	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000	20,0	160	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603		30			
			135			5,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		0.40.705	028	100		1	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,5	
ACQUA		00.4004	005	1.000		30	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25	4.0	1	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		50/23	047	25 200	1,0	25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.112,2		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.2.1	Lt. 1,0			1			
	,						
# #							
RECOAT1.2K20	Lt. 20,0			20			
NEGUAT I.ZNZU	Lt. 20,0			20	004576		
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%  Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 130